Fiche technique

Interflon Grease HD2

Graisse robuste et agent anticorrosion en un seul produit

Graisse lubrifiante heavy duty adhésive avec la Technologie MicPol®, appropriée pour des charges extrêmes, des environnements poussiéreux et humides, et des augmentations de températures. Peut être également appliquée en tant qu'agent anticorrosion sans solvant.

Applications

Appropriée pour la lubrification dans l'industrie lourde, y compris des ponts et écluses, l'industrie du transport, la construction des routes, les roulements avec de petites tolérances, les paliers lisses, mâts de grues, engrenages ouverts et roulements régulièrement en contact avec de l'eau (salée), etc.

Avantages

- Excellente résistance à l'eau, propriété anticorrosion
- Résiste aux charges extrêmes
- Excellentes propriétés adhésives
- Lubrification d'urgence grâce à la Technologie MicPol® et CaCO3
- Prolongation des intervalles de lubrification et économique à l'usage

Mode d'emploi

Pour de meilleurs résultats, les pièces doivent être nettoyées ou purgées du lubrifiant précédent avant utilisation.

Propriété	Résultat	Méthode
Composition	Mélange d'huiles minérales, d'épaississant, d'additifs et de MicPol®	
Couleur	Marron	
Densité20C	1.00 g/cm3	
Viscosité dynamique 20°C	750 Pas	ASTM D2983
Température d'application la us basse	-25°C	
Température d'application la us élevée	160°C	
Durée conservation*	4 ans	
Charge soudure 4 billes	7500 N	DIN 51350-4
Viscosité l'huile bas 40°C	200 cSt	ASTM D445
Facteur Dn	500000	
Point goutte	>280°C	DIN 51801
Code la graisse	KPF2P-20	DIN 51825
Grade NLGI	2	ASTM D217
SKF Emcor eau distillée	0-0	DIN 51802
Résistance à l'eau	0-90	DIN 51807
Lavage à l'eau	0%	ASTM D4049
Epaississant	Sulfonate de calcium	

** Limite de la haute température validée après évaporation des solvants. Les températures de stockage <0°C doivent être évitées pour garantir la qualité du produit.*

Ces informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont fournies à titre d'informations générales concernant nos produits et leurs utilisations. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant des propriétés spécifiques des produits décrits ou leur aptitude pour une application particulière.
Tout droit de propriété industrielle existant doit être respecté. La qualité de nos produits est garantie conformément à nos Conditions générales de vente. Interflon®/MicPol® sont des marques déposées d'Interflon BV. Les propriétés caractéristiques correspondent aux valeurs obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent en rien une spécification. Des variations n'altérant pas les performances du produit sont à prévoir dans le cadre de conditions de fabrication normales. Les informations contenues dans la présente fiche technique sont sujettes à modification sans notification préalable.